

Результаты испытаний

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
<b>Механические показатели</b>				
Прочность к внутреннему гидростатическому давлению	МПа	ГОСТ 13904-2005	Упаковка должна выдерживать внутреннее гидростатическое давление в зависимости от основных параметров и назначения	Упаковка выдерживает внутреннее гидростатическое давление 0,98 МПа
Требования к термической стойкости	-	ГОСТ 13903-2016	Упаковка должна выдерживать без разрушения перепад температур	Упаковка термически стойка при перепаде температур 70 °С
Прочность (при сжатии)	Н	ГОСТ 5717.1-2003	Упаковка должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса	Упаковка выдерживает сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса 3000 Н
Требование к водостойкости стекла	класс	ГОСТ 10134.1-2017	Водостойкость стекла должна быть не ниже класса 3/98	Водостойкость стекла 3/98 класса
<b>Органолептические показатели</b>				
Запах образца	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 1	0