

Результаты испытаний

Наименование показателя (критерий соответствия по НД)	Единицы измерения	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха	балл	ИСТРУКЦИЯ 880-71	Не более 3	0
Показатели механической безопасности				
Прочность шовного шва	Н/см	ГОСТ 28631-2005, п. 7.5	Не менее 20	57
Показатели биологической безопасности				
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию света	балл	ГОСТ 9733.6-83	Не менее 3	5,5
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию микроабразива	балл	ГОСТ 9733.27-83	Не менее 3	5
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию сухой трения	балл	ГОСТ 9733.27-83	Не менее 3	5
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности (водная среда)	%	МУ 1.1.037-95	70-120	103,4
Индекс токсичности (воздушная среда)	%	МР 29ФЦ/7688-2003	80-120	109,1
Показатели химической безопасности в воздушной среде				
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.045-01	Не более 0,003	Менее 0,001
Ацетальдегид	мг/м ³	МР 01.022-07	Не более 0,01	Менее 0,005

Протокол проверки(и)

Руководитель отдела химико-физических испытаний

Руководитель отдела хроматографических испытаний

Руководитель отдела физико-механических испытаний

Протокол подготовки:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

В.В. Аплескин

Д.В. Черников

А.И. Склов

Т.С. Щапалова

Конец протокола испытаний.