

Результаты испытаний

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	ЦД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результата испытаний
Органолептические показатели				
Упакованность товара	балл	Искусходол 880-71	Не более 2	0
Показатели механической безопасности				
Разрывная нагрузка узлов крепления ручек или захватывающих устройств	Н	ГОСТ 28631-2005, п.7.5	Не менее 50	174
Прочность швейного шва	Н/см	ГОСТ 28631-2005, п.7.5	Не менее 20	32
Показатели биологической безопасности				
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию пота	балл	ГОСТ 9733.6-83	Не менее 3	5/5
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию мокрого трения	балл	ГОСТ 9733.27-83	Не менее 2	5
Устойчивость окраски (закрашивание белого материала) к воздействию сухого трения	балл	ГОСТ 9733.27-83	Не менее 3	5
Токсикологические показатели				
Показатель токсичности (водная среда)	%	ГОСТ 32075-2013	70-130	101,2
Показатель токсичности (воздушная среда)	%	МР 19011/2688-2003	80-120	93,0
Показатели химической безопасности в воздушной среде				
Формальдегид	мг/м ³	МУЕ 4.1.1045-01	Не более 0,013	Менее 0,007
Ацетальдегид	мг/м ³	МР 01.022-07	Не более 0,01	Менее 0,005
Диоксибензофенантрацен	мг/м ³	МУЕ 4.1.1168-14	Не более 0,01	Менее 0,005

Протокол проверен(ы):

Руководитель отдела химико-физических испытаний

Руководитель отдела хромотографических испытаний

Руководитель отдела физико-механических испытаний

Протокол подготовил:

Руководитель отдела по работе с заказчиком

В.В. Анисимов

Д.В. Персиков

А.И. Сизов

Т.С. Шестова

Конец протокола испытаний.